



Silver-flo™ 30 – Silberhartlote ohne Kadmiun

Silver-flo™ 30 ist ein kadmiunfreies Silberlot, das für ein in der Luft- und Raumfahrtindustrie eingesetztes thermisches Spritzbeschichtungsverfahren adaptiert wurde. Es wird als Draht auf Plastikrollen geliefert, der mittels einer thermischen Spritzpistole verarbeitet werden kann.

Das Lot weist einen breiten und hohen Schmelzbereich und ungünstige Fließigenschaften auf und wird daher in der Regel nicht für Lötarbeiten eingesetzt. Die optimale Lotspaltgröße liegt bei Löttemperatur zwischen 0,075 und 0,2 mm.

Zusammensetzung:	30%Ag, 38%Cu, 32%Zn
Entspricht:	EN1044:1999 AG204, MSRR 9507/113, ISO 17672:2010 Ag 230
Schmelzbereich:	695-770°C

Anwendungen des Produktes

Dieses Material wird in einem thermischen Spritzverfahren in der Luft- und Raumfahrtindustrie eingesetzt.

Verarbeitung des Produktes

Verarbeitende Unternehmen sollten sich auf die relevanten Spezifikationen und Verfahren des Vertragspartners im Bereich der Luft- und Raumfahrtindustrie beziehen, um Beschreibungen der Einsatzbedingungen zu erhalten.

Verfügbarkeit des Produktes

Stab	1,5mm
Flussmittelumhüllter Stab	auf Anfrage
Draht	3mm
Andere Formen	auf Anfrage

Johnson Matthey kann nicht alle möglichen Bedingungen in Betracht ziehen, unter denen diese Informationen und unsere Produkte oder die Produkte anderer Hersteller in Kombination mit unseren Produkten verwendet werden.

Diese Informationen beziehen sich lediglich auf das speziell genannte Material und sind möglicherweise nicht für dieses Material in Kombination mit irgendwelchen anderen Materialien oder für die Verwendung dieses Materials in irgendeinem Verfahren gültig. Diese Informationen werden nach Treu und Glauben zur Verfügung gestellt und basieren auf den neuesten Informationen, die Johnson Matthey zur Verfügung stehen, und sind nach bestem Wissen und Gewissen vonseiten Johnson Matthey zur Zeit des Verfassens korrekt und verlässlich. Es kann jedoch keinerlei Zusicherung, Garantie oder Gewährleistung hinsichtlich der Richtigkeit und Vollständigkeit der Information gegeben werden und Johnson Matthey übernimmt daher keinerlei Verantwortung und lehnt jegliche Verantwortung für Verluste, Schäden oder Verletzungen, auf welche Art auch immer diese entstanden sein mögen, (inklusive aller von Dritten eingebrachten Forderungen) ab, die die Verwendung dieser Informationen zur Folge haben könnte. Das Produkt wird unter der Bedingung geliefert, dass der Benutzer die Verantwortung übernimmt, sich mit der Eignung und Vollständigkeit dieser Informationen für seine eigene spezielle Verwendung zu begnügen. Freiheit von Patentrechten oder jedweden Eigentumsrechten Dritter darf nicht angenommen werden. Text und Bilder in diesem Dokument sind urheberrechtlich geschützt und sind das Eigentum von Johnson Matthey.

Dieses Datenblatt darf nur zu Informationszwecken für die Verwendung mit oder für den Wiederverkauf von Produkten von Johnson Matthey vervielfältigt werden. Das JM Logo®, der Name Johnson Matthey® und die Produktnamen, auf die in diesem Dokument Bezug genommen wird, sind Markenzeichen von Johnson Matthey. Easy-flo® und Silver-flo® sind innerhalb der EU für JM eingetragen. Sil-fos™ ist im Vereinigten Königreich für JM und bestimmte andere Länder eingetragen, wird in Deutschland (unter Matti-fos) und in den USA (unter Mattiphos™) jedoch anders vermarktet.



Johnson Matthey & Brandenberger AG

Glattalstrasse 18, Postfach 485, CH-8052 Zürich, Schweiz

Telefon : +41 044 307 19 30

Fax: +41 044 307 19 20

email: info@matthey.com

www: johnson-matthey.ch